

## SCHULAMID® 6 GF 15 H K1432 BLACK 96.8148

15% стекловолокно

Polyamide 6

A. Schulman Europe

### Описание материалов:

15% glass fiber reinforced PA 6, heat stabilized

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 15% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Термическая стабильность			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	2.3	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5400	3100	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Break)	100	55.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Break)	2.3	23	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль	4500	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	160	--	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	4.8	--	%	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	28	--	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
23°C	30 kJ/m <sup>2</sup>	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	212	--	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, not annealed	194	--	°C	ISO 75-2/Af
Дополнительная информация				

□□

1.)

Not for use in food contact applications2.)

Not for use in medical or pharmaceutical applications

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

