

Geon™ Vinyl Wire & Cable WEMB406

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Wire & Cable WEMB406 is a flexible PVC product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Wire & Cable WEMB406 applications include wire and cable and automotive industries.

Features include:

ROHS certification

Flame Retardant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Строительный провод изоляционный материал Применение проводов и кабелей Применение в автомобильной области		
Типы проводов	TNHW TNW TW		
Рейтинг агентства	UL QMTT2 UL VW-1		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	360	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Предел прочности при растяжении ³ (136°C, 762.0 µm)	100	%	
Коэффициент удлинения ⁴ (136°C, 762.0 µm)	91	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура ломкости	-20.0	°C	ASTM D746
Оценка температуры UL	105	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	5.6E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	28	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

NOTE: Typical Properties of Molded Slab (0.075"); Not to be Construed as Specifications.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 - 188	°C

NOTE

1. Type 4, 510mm/min
2. Type 4, 510mm/min
3. 168 hr, UL Standard
4. 168 hr, UL Standard

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat