

## Optix® CP-81

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Plaskolite West, Inc.

### Описание материалов:

Optix®CP-81 is a polymethyl methacrylate-acrylic acid product. It can be processed by extrusion and is available in North America or Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

odorless/tasteless channel

high molecular weight

Good processability

insulation

Главная Информация			
UL YellowCard	E167330-100061610	E357039-101308953	
Добавка	Смазка		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Высокая Молекулярная масса		
	Изоляция		
	Хорошая ударпрочность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Обрабатываемый		
	Низкий уровень жидкости		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Теплостойкость, высокая		
	Низкий запах		
	Низкий запах		
	Высокое разрешение		
	Смазка		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость Роквелла (M-Scale)	88		ASTM D785
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Модуль растяжения	3450	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	66.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2920	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	108	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact	21	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	280	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart	0.339	J	ASTM D3029
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	97.8	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	6.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	НВ		UL 94
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс преломления	1.490		ASTM D542
Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003
Haze	1.0	%	ASTM D1003
<b>Дополнительная информация</b>			
Thermal Index, UL-746 ABC: 90°C Burn Rate, ASTM D635: 1.3 in/min			
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	71.1 - 85.0	°C	
Задняя температура	204 - 249	°C	
Средняя температура	210 - 254	°C	
Передняя температура	216 - 260	°C	
Температура сопла	210 - 260	°C	
Температура обработки (расплава)	210 - 254	°C	
Температура формы	48.9 - 93.3	°C	
<b>Инструкции по впрыску</b>			
Heated Manifold: 410-490°F Heated Drop (Sprue): 410-490°F			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

