

Santoprene™ 8291-85TL

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

It is a hard, colorable, special thermoplastic vulcanized elastomer (T PV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. It is specially formulated for bonding with fabrics, metals, fluoroelastomers and polyamides to form a multilayer structure. This brand of Sanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic extrusion molding equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Перерабатываемые материалы Сплоченность Хорошая окраска Хорошая адгезия Хорошая стойкость к стиранию 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Труба Металлический пикап Применение в автомобильной области Профиль Клейкая Смола 		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Кокструзионное формование Экструзия Экструзионное формование профиля 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.898	g/cm ³	ASTM D792
--	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	86		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain, 23°C)	4.00	MPa	ASTM D412, ISO 37

Прочность на растяжение-Поперечный поток (Break, 23°C)	9.20	MPa	ASTM D412, ISO 37
--	------	-----	-------------------

Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 23°C)	830	%	ASTM D412, ISO 37
---	-----	---	-------------------

Дополнительная информация

ISO 1, ASTM die C. REACH. REACH.

Юридическое заявление

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура адаптера	216 - 232	°C
----------------------	-----------	----

Температура матрицы	216 - 232	°C
---------------------	-----------	----

Инструкции по экструзии

Santoprene TPV PVC.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
 Мобильный телефон: +86-13424755533
 Email: sales@su-jiao.com
 Адрес: Господин Чжао
 Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

