

MarFlex® HHM TR-257

Linear Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

MarFlex® HHM TR-257 is a linear low density polyethylene material. This product is available in North America or Latin America. The processing method is: blow molding film or co-extrusion molding.

MarFlex® The main features of HHM TR-257 are:

Good processability

processing aids

Typical application areas include:

bag/lining

packing

Главная Информация	
Добавка	Вспомогательные средства для обработки
Характеристики	Усадочная (MD)
	Обрабатываемость, хорошая
	Хорошее Отшелушивание
	Хорошая прочность
	Хорошая прочность расплава
Используется	Упаковка Сумка
Метод обработки	Выдувная пленка Кокструктурное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.35		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	365	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	503	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	72.4	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	29.6	MPa	ASTM D882

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	380	%	ASTM D882
TD: Fracture	800	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (25 µm)	46	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	12	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	950	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	46		ASTM D2457
Haze	33	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Seated bubble, 2.5 BUR, 80 mil die gap, 8" die, 250 lb/hr, 400F melt temp.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

