

## ELEVATE™ EB591

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

Westlake EB591 resin is a 9% EVA copolymer designed for ice bags, frozen food bags, and other films that require excellent toughness and good heat sealing characteristics. This Kosher compliant resin has excellent low temperature brittleness properties.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Хорошая прочность Кошерный утвержден		
Используется	Сумки Пленка Пена Сверхпрочные сумки Упаковка Трубка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.931	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	9.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 38 µm, Blown Film	96.5	MPa	
1% Secant, TD : 38 µm, Blown Film	124	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 38 µm, Blown Film	32.4	MPa	
TD : Break, 38 µm, Blown Film	23.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 38 µm, Blown Film	300	%	
TD : Break, 38 µm, Blown Film	950	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блеск (45°, 38.1 µm, Blown Film)	60		ASTM D2457
Haze (38.1 µm, Blown Film)	4.8	%	ASTM D1003
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	193 to 210	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

