

## Generic Silicone - Unspecified

Наполнитель

Silicone

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Silicone - Unspecified  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.345 to 2.41	MPa	ASTM D638
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (23°C)	0.868 to 1.12	g/cm <sup>3</sup>	
Вязкость (23°C)	0.095 to 0.77	Pa·s	
Время отверждения (23°C)	2.0 to 1.7E+2	hr	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость по суше (23°C)	15 to 40		
Прочность на растяжение (23°C)	0.517 to 12.4	MPa	
Удлинение при разрыве (23°C)	350 to 1000	%	
Tear Strength (23°C)	2.10 to 52.5	kN/m	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat