

Thermoset Plastics 322

Наполнитель

Эпоху; Epoxide

Thermoset, Lord Chemical Products

Описание материалов:

Thermoset Plastics 322 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) material filled with filler. It is available in North America for casting or encapsulating.

Important attributes of Thermoset Plastics 322 are:

Heat Resistant

Insulating

Rigid

Typical application of Thermoset Plastics 322: Wire & Cable

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Электрически изолирующий
	Хорошая термостойкость
	Низкий Exotherm
	Полужесткие
Используется	Электронная изоляция
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье
	Инкапсулирование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.53	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.47	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	27	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	96	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	4.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.029		ASTM D150

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Терморегулирующая вязкость (25°C)	11000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

