

BJB Polyurethane ST-3040 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

ST-3040 is a multi-purpose elastomer system that can perform many functions. Product characteristics are:

Cures at room temperature to produce a strong, resilient elastomer

Easy to use

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Упругий		
Внешний вид	Полупрозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A : 25°C	1.047	g/cm ³	
Part B : 25°C	1.077	g/cm ³	
Gel Time	1.0	hr	
Время работы (25 °C) ¹	30.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	1.75	Pa·s	
Part A : 25°C	3.70	Pa·s	
Part B : 25°C	0.450	Pa·s	
Формовочная усадка-Поток	0.60	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	38 to 42		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	0.689	MPa	
200% Strain	1.24	MPa	
300% Strain	1.55	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	> 5.27	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 1500	%	ASTM D412
Tear Strength ²	21.0	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100,□□Mix Ratio by Volume: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 85,□□Mix Ratio by Volume: 83	
Срок годности (25°C)	26	wk
Время демолд (25°C)	360 to 480	min
Время доставки (71°C)	16	hr

NOTE

1. 100 g
2. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

