

SILPURAN® 8060/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare

Balloons, Pharmaceuticals & Healthcare

Catheters, Pharmaceuticals & Healthcare

Medical Tubing, Pharmaceuticals & Healthcare

Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару
Используется	Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI
Метод обработки	Прессформа сжатия Экструзия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.18	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	11.6	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	480	%	DIN 53504
Комплект сжатия	35	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	29.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	50	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat