

Desmoderm® XP 2426

Polyurethane (Polyester based)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Desmoderm XP 2426 is an aromatic one-component polyester urethane based on an aromatic diisocyanate.

Главная Информация

| | |
|----------------|---------|
| Характеристики | Мягкий |
| Используется | Обувь |
| | Багаж |
| Формы | Гранулы |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Вязкость ¹ | | | DIN EN ISO 3219/A.3 |
| Tempered 5 hr, 120°C : 23°C | 4.00 to 60.0 | Pa·s | |
| Untempered : 23°C | 4.00 to 20.0 | Pa·s | |
| Светостойкости | 3.00 | | DIN EN ISO 105-B02 |
| Softening Range | 175 to 185 | °C | |

| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Толщина пленки протестирована | 100 | µm | |
| Модуль растяжения-100% (100 µm) | 5.00 to 7.00 | MPa | DIN 53504 |
| Прочность на растяжение | | | DIN 53504 |
| | 100 µm | 45.0 to 55.0 | MPa |
| 70°C, 100 µm ² | 35.0 to 45.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, 100 µm) | 550 to 750 | % | DIN 53504 |

NOTE

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | 20% solution in dimethylformamide |
| 2. | after 14 days hydrolysis, 95% RH |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

