

Greene FKM 759

Fluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Greene FKM 759 is a Fluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Greene FKM 759 include engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость	
Используется	Прокладки Уплотнения	
Внешний вид	Черный	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.89	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	94	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (50% Strain)	9.10	MPa
Прочность на растяжение (Break)	16.2	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	100	%
Старение	Номинальное значение	Метод испытания
Изменение твердости дюрометра (107°C, 6 hr, in ASTM #3 Oil)	-3.0	ASTM D471
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature - Excursion	-29 to 232	°C
Рост внешнего диаметра-B ASTM Oil #3 ¹ (204°C)	0.0170	
Резиновая классификация	FKM	ASTM D1418
NOTE		
1.	48 hrs	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

