

WPP TPO TPO-257 UV Black

Compounded Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP TPO TPO-257 UV Black is a composite polypropylene product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Hard

Good toughness

Impact resistance

soft

UV stability

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Средняя степень жидкости		
	Хорошая прочность		
	Пластичность		
	Средняя твердость		
Используется	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внешние части		
	Растяжки		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная ³	936	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Ударное устройство для дротиков ⁴ (-30°C)	22.0	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM E831
Flow: -30 to 100°C	1.1E-4	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -30 to 100°C	1.8E-4	cm/cm/°C	ASTM E831

Дополнительная информация

Tensile Elongation at Yield, ASTM D638, 50mm/min: >500%

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 1.3 mm/min
4. 2.20 m/sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat