

BRALEN® FB 08-65

Low Density Polyethylene

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Описание материалов:

BRALEN FB 08-65 is a film grade of low density polyethylene containing erucamide as a slip agent.

Applications

BRALEN FB 08-65 is designed for production of shrink, technical and other packaging films. This grade can be used also for production of carrier bags.

Recommended film thickness is 0.04 - 0.10 mm.

BRALEN FB 08-65 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация			
Добавка	Эрукамид скольжения (400 ppm)		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Низкая плотность		
	Низкий до без переноса		
	Перерабатываемый материал		
	Комбинация		
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Упаковка		
	Термоусадочная пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ISO 1183/C
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	42		ISO 868
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	40	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.04 to 0.1 mm		
Прочность на растяжение			ISO 527-3
MD : 40 µm, Blown Film	25.0	MPa	
TD : 40 µm, Blown Film	20.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3

MD : Break, 40 µm, Blown Film	300	%	
TD : Break, 40 µm, Blown Film	500	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	170	g	ISO 7765-1/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (40.0 µm, Blown Film)	12	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

