

Axiall PVC 8710

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Low gravity extrusion compound with excellent low temperature properties. Designed for use in weatherstrips and flexible gaskets. Excellent for co-extrusion with rigid PVC.

Главная Информация			
Используется	Шайба		
	Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Кокструзионное формование		
	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	71		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	13.8	MPa	ASTM D638
100% strain	5.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

Recommended Stock Temperature: 345°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

