

EMERGE™ PC 8030-15

Advanced Resin

Trinseo

Описание материалов:

EMERGE™ PC 8030-15 advanced resin is an opaque, ignition resistant PC resin that contains no chlorinated or brominated or phosphorous based additives. This resin combines good mechanical and high heat properties and maintains excellent processability. EMERGE™ PC 8030-15 has a UL 94 V-0 rating at 0.85 mm.

Applications:

Electrical

Electronics

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Без хлора Обрабатываемость, хорошая Содержание фосфора, низкое (до нет) Теплостойкость, высокая Без брома Огнестойкий | | |
| Используется | Электрическое/электронное применение | | |
| Внешний вид | Непрозрачный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.20 | g/cm ³ | ISO 1183/B |
| Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 0.50 - 0.70 | % | ISO 294-4 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | | | ISO 2039-2 |
| M scale | 73 | | ISO 2039-2 |
| R scale | 118 | | ISO 2039-2 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2/50 |
| Yield | 62.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Fracture | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 110 | % | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ | 2350 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс ² | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ударная прочность (23°C) | 25 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 65 | kJ/m ² | ISO 180/A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, annealed | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, not annealed | 123 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, annealed | 139 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 146 | °C | ISO 306/B50 |
| Температура углубления мяча | > 125 | °C | IEC 60335-1 |
| CLTE-Поток | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| Сопротивление громкости | > 1.0E+15 | ohms-cm | IEC 60093 |
| Диэлектрическая прочность | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Диэлектрическая постоянная | | | |
| 1 Hz | 2.70 | | IEC 60250 |
| 50 Hz | 2.70 | | IEC 60250 |
| Коэффициент рассеивания | | | |
| 1 Hz | 1.0E-3 | | IEC 60250 |
| 50 Hz | 1.0E-3 | | IEC 60250 |
| Comparative Tracking Index (Solution A) | 225 | V | IEC 60112 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | |
| 0.9 mm ³ | V-0 | | UL 94 |
| 1.0 mm ⁴ | V-0 | | UL 94 |
| 2.0 mm ⁵ | 5VB | | UL 94 |
| 3.0 mm ⁶ | 5VA | | UL 94 |
| Индекс воспламеняемости провода свечения | | | |
| 1.0 mm ⁷ | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 2.0 mm ⁸ | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm ⁹ | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| Температура зажигания провода свечения ¹⁰ | | | |
| 1.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 2.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| Индекс кислорода ¹¹ | 40 | % | ISO 4589-2 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 120 | °C | |

| | | |
|----------------------------------|-----------|----|
| Время сушки | 3.0 - 4.0 | hr |
| Температура обработки (расплава) | 260 - 300 | °C |
| Температура формы | 70 - 100 | °C |

NOTE

| | |
|-----|--|
| 1. | 2.0 mm/min |
| 2. | 2.0 mm/min |
| 3. | This rating is not intended to reflect the danger caused by this or any other material under actual fire conditions. |
| 4. | This rating is not intended to reflect the danger caused by this or any other material under actual fire conditions. |
| 5. | This rating is not intended to reflect the danger caused by this or any other material under actual fire conditions. |
| 6. | This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions. |
| 7. | This rating is not intended to reflect the danger caused by this or any other material under actual fire conditions. |
| 8. | This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions. |
| 9. | This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions. |
| 10. | This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions. |
| 11. | This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions. |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

