

Elastoflex® NA 3532/108 Resin / NA 118/4 Isocyanate

Polyurethane (MDI)

BASF Corporation

Описание материалов:

MDI-based Polyurethane rigid foam for Honeycomb Sandwich Composite Applications

| Главная Информация | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Характеристики | Жесткий, высокий | |
| Используется | Пена | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | | |
| Matrix resin | 1.08 | g/cm ³ |
| Hardener ¹ | 1.23 | g/cm ³ |

Дополнительная информация

Liquid Component:

Mix Ratio 125 Index by weight (Calculated): 100 Resin, 225.0 Isocyanate

Mix Ratio 125 Index by volume (Calculated): 100 Resin, 197.6 Isocyanate

Specific Gravity, Resin at 25°C: 1.08 g/cm³

Specific Gravity, Isocyanate at 25°C: 1.23 g/cm³

Viscosity, Resin at 25°C: 1490 cP

Viscosity, Isocyanate at 25°C: 275 cP

Processing parameters:

Component Temperature: 75 to 110°F Resin, 75 to 110°F Isocyanate

Mold Temperature: >230°F

Demold Time: 45 to 60 sec

Throughput: 30 to 80 g/sec

Mix Pressure: 1700 to 2400 psi

Hand Mix at 77°F:

Cream Time: 83 sec

Top of Cup: 99 sec

String Gel: 104 sec

Rise Time: 123 sec

Free Rise Density: 20.58 lb/ft³

NOTE

1. Isocyanate

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

