

megol® DP2718/75P0M

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

Описание материалов:

megol® DP2718/75P0M is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Eco-Friendly/Green

Fast Molding Cycle

Good Processability

Good UV Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Устойчивость к основанию Моющее средство стойкое Цикл быстрого формования Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия Низкая термостойкость Устойчивость к озону Перерабатываемый материал		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	6.50	MPa	
100% Strain	3.00	MPa	
300% Strain	4.00	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tear Strength ¹	38.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	45	%	
70°C, 24 hr	75	%	
100°C, 24 hr	85	%	

Дополнительная информация	Номинальное значение
---------------------------	----------------------

Ozone Resistance ² (40°C)	Good
--------------------------------------	------

NOTE

1. Without Notch
2. 72 hr, 200 ppcm, Tension=20%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat