

Axiall PVC 7045

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7045 is a special purpose rigid PVC profile extrusion compound designed for applications requiring the following properties:

Impact Strength & Toughness

Dimensional Stability

Flame Retardance

Chemical Resistance

Colorability

Durability

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая окраска</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Долговечность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Огнестойкий</p>		
Используется	Мебель		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 51		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.33	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	14423333		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	108		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	79		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	44.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	86.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	1100	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	158	kJ/m ²	ASTM D1822

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке
(1.8 МПа, Unannealed)

72.2

°C

ASTM D648

CLTE-Поток

7.2E-5

cm/cm/°C

ASTM D696

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость (0.635 mm)

V-0

UL 94

Дополнительная информация

Flammability Classification, ASTM D635: SE

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура обработки (расплава)

182

°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat