

## Generic ABS+Acrylic

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Acrylic (PMMA)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS+Acrylic  
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация   |                      |                   |                 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес   | 1.06 to 1.11         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(220°C/10.0 kg)            | 5.0 to 33            | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Формовочная усадка-Поток (23°C)                              | 0.40 to 0.55         | %                 | ASTM D955       |
| Твердость  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (23°C)                                    | 98 to 119            |                   | ASTM D785       |
| Механические   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield, 23°C)                        | 34.5 to 45.2         | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль (23°C)                                     | 2060 to 2360         | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (23°C)                                     | 68.5 to 80.0         | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)                                  | 110 to 240           | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке<br>(1.8 MPa, Unannealed) | 82.0 to 89.6         | °C                | ASTM D648       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

