

## Matrixx FPP5A20CC

20% стекловолокно

Polypropylene

The Matrixx Group, Inc.

### Описание материалов:

Matrixx FPP5A20CC is a polypropylene material, and the filler is 20% glass fiber reinforced material. This product is available in North America.

The main features of the Matrixx FPP5A20CC are:

flame retardant/rated flame

Chemical coupling

Impact resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Химическая муфта Высокая ударопрочность		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.20 - 0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
RTI Elec	65.0	°C	UL 746
RTI Imp	65.0	°C	UL 746
RTI Str	65.0	°C	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	UL 94	
Дополнительная информация			
The value listed as Mold Shrinkage, ASTM D955, was tested in accordance with Matrixx test methods.			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2 - 104	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	199 - 243	°C	

Средняя температура	199 - 243	°C
Передняя температура	199 - 243	°C
Температура обработки (расплава)	199 - 243	°C
Температура формы	15.6 - 65.6	°C
Скорость впрыска	Moderate	
Back Pressure	< 0.345	MPa
Screw Speed	20 - 60	rpm
Подушка	6.35 - 12.7	mm

#### Инструкции по впрыску

Drying not normally required

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

