

## Geon™ Vinyl Flexible 90059

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible 90059 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Flexible 90059 applications include the automotive industry and outdoor applications. The main characteristics are: low gloss.

Главная Информация			
Характеристики	Глянец, низкий		
Используется	Применение в автомобильной области Наружное применение Декоративная полоса вставки		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	37		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	23.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	290	%	ASTM D638
Сопротивление разрыву <sup>3</sup>	75.0	kN/m	ASTM D1004
Гибкость при низкой температуре <sup>4</sup> (-30°C, 1.91 mm)	Pass		
Летучие потери <sup>5</sup> (105°C, 1.91 mm)	0.45	%	ASTM D1203B
Противогрибковый	Pass		ASTM G21
Ксеноновый атмосферомер <sup>6</sup>	Pass		SAE J1960
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
□□:□□OEM□□.			

NOTE	
1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min
3.	Mold C, 2 inches/min
4.	4 hours, 25mm
5.	Method A
6.	External, 2000 kJ/m, natural color, dE * < 3.0

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

