

## EXCELINK 3300B

Thermoplastic Vulcanizate

JSR Corporation

### Описание материалов:

EXCELINK 3300B is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) material. It is available in Asia Pacific or North America. Primary attribute of EXCELINK 3300B: Crystalline.

Typical applications include:

Packaging

Sealing Applications

Главная Информация			
Характеристики	Кристаллический		
Используется	Упаковка Уплотнения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
230°C/10.0 kg	34	g/10 min	
230°C/5.0 kg	6.0	g/10 min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	29		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток			ISO 37
100% Strain	0.600	MPa	
300% Strain	1.00	MPa	
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (Yield)	4.20	MPa	ISO 37
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	1000	%	ISO 37
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	13	%	
70°C, 22 hr	42	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

