

REVOLVE® N-261

Polyethylene

Matrix Polymers

Описание материалов:

Revolve N-261 is a rotational moulding polyethylene butene grade. It has been designed to provide good flow characteristics without compromising impact properties.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Бутене комномер Хороший поток Хорошая ударпрочность Хорошая плавность Хорошая жесткость | | |
| Внешний вид | Черный Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Формы | Порошок | | |
| Метод обработки | Ротационное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.935 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 16.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ | 650 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| ARM Impact (-40°C, 3.00 mm) | 95.0 | J | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 45.0 | °C | ISO 75-2/B |
| NOTE | | | |
| 1. | 1.3 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

