

ELASTOSIL® R 780/80

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Ignition and Battery Cables, Automotive & Transportation

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Уплотнение Маточная смесь Профили Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия Экструзия Пресс-форма Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Beige		
Плотность	1.74	g/cm ³	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	80		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	70	%	DIN 53504
Комплект сжатия	15	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	8.00	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	58	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

