

DINALON® PA 6.6 IGNHFUGA 30% FV

30% стекловолокно

Polyamide 66

Grupo Repol

Описание материалов:

DINALON®PA 6.6 IGN FUGA 30% FV is a polyamide 66 (nylon 66) product, which contains a 30% glass fiber reinforced material. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.55	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955

Механические

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	140	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	165	MPa	ASTM D790

Воздействие

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	85	J/m	ASTM D256

Тепловой

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	250	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость

	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

Дополнительная информация

Glow Wire, UNE 20-672-83: 650°C Vicat Softening Temperature, ASTM D1525: >250°C DTUL, ASTM D648: 210°C

Инъекция

	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	280	°C
Температура формы	85.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

