

SEQUEL® 1719HF-UV WHIT

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1719HF-UV WHIT medium high melt flow, high flexural modulus, UV-stabilized, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of properties.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Характеристики	Средняя степень жидкости	
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.10	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1860	MPa
NOTE		
1.	2.0 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat