

ISOTHANE® 3085AF

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO)

Описание материалов:

ISOTHANE 3085AF product is an 85A, polyether based thermoplastic Polyurethanes. It exhibits excellent hydrolytic resistance, fungus resistance and low temperature performance properties. It can be injection molded, blow molded, and extruded.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивый к грибку Хорошая термическая стабильность Устойчивость к гидролизу		
Используется	Ремни/ремонт ремней Детали конвейера Пленка Лист Трубка		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (H-22 Wheel)	20.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% Strain	4.50	MPa	
100% Strain	5.90	MPa	
300% Strain	12.0	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	36.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	110	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	30	%	

70°C, 22 hr	35	%
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	93.0	°C
Зона цилиндра 1 темп.	182 to 193	°C
Зона цилиндра 2 температура.	188 to 199	°C
Зона цилиндра 3 темп.	193 to 204	°C
Температура адаптера	193 to 204	°C
Температура матрицы	193 to 210	°C

NOTE

1. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat