

Generic TES

Styrenic Thermoplastic Elastomer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TES

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.898 to 1.20	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (23°C)	0.10 to 4.7	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	33 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	2.10 to 10.2	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	360 to 710	%	ISO 527-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

