

## Sylvin 2900-80 Clear Red 6282

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 2900-80 Clear Red 6282 Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients For Extrusion Or Injection Molding Applications.

| Главная Информация               |                      |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Рейтинг агентства                | FDA не рассчитан     |                   |                 |
| Внешний вид                      | Красный              |                   |                 |
| Метод обработки                  | Экструзия            |                   |                 |
|                                  | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.23                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 80                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 80                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 16.5                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400                  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 70.1                 | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 166 - 177            | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

