

AKROMID® B3 M 30 1 black (1831)

30% полезных ископаемых

Polyamide 6

AKRO-PLASTIC GmbH

Описание материалов:

AKROMID® B3 M 30 1 black (1831) is a 30 % mineral filled, heat stabilised polyamide 6 with very good surface and low warpage. Characteristic applications are chrome-plated handles, housings and switches in the automotive as well as covers in the sanitary industry.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Хорошая поверхность		
	Стабилизация тепла		
	Низкий уровень защиты		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Ручки		
	Корпуса		
	Санитарные продукты		
	Переключатели		
Внешний вид	Черный		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA6 M30		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.37	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	80.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	%	ISO 527-2/5
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ¹	220	°C	DIN EN 11357-1
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения ² (1.00 mm)	< 100	mm/min	FMVSS 302
NOTE			

- | | |
|----|---------------|
| 1. | 10 K/min, DSC |
| 2. | >1 mm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

