

Sanren F500EPS (1st-grade)

Polypropylene Random Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The pellet product is colourless and in the shape of a cylinder with high light transmittance, good slip performance, good mechanical performance and printability, stress-fracture resistant, excellent chemical stability, as well as relative low heat-sealing temperature.

Scope of Application: BOPP film

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая светопередача</p> <p>Термоуплотнение при низкой температуре</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)</p> <p>Отличная Печатающая способность</p> <p>Случайный сополимер</p>		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.8 - 6.2	g/10 min	Internal method
Содержание золы		%	
Fish Eye			
400.0 µm	11.0 - 20.0	pcs/1520 cm ²	
800.0 µm	1.10 - 3.00	pcs/1520 cm ²	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 19.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 430	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 35	J/m	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 112	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	> 76		Internal method
Haze	< 2.0	%	Internal method
Yellowness Index	< 4.0	YI	Internal method
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cleanliness: 6-10 pieces/kg			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

