

BJB Polyurethane SP-82 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

SP-82 A/B is a two-component flexible polyurethane designed to provide excellent physical properties as a spray applied elastomer.

Главная Информация			
Внешний вид	Янтарь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.117	g/cm ³	
Part B	1.047	g/cm ³	
Вязкость			
Part A : 25°C	1.70	Pa·s	
Part B : 25°C	1.50	Pa·s	
Гелевое время (25 °C) ¹	40.0 to 45.0	sec	
Tack Free Time ²	5.0 to 10.0	min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	78 to 82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	14.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	39.4	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100,□□Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 94,□□Mix Ratio by Volume: 100		
Срок годности	26	wk	
NOTE			
1.	100g		
2.	Sprayed		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

