

## Alpha PVC FMPP

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

### Описание материалов:

ALPHAGARY PVC FMPP IS A FLEXIBLE COMPOUND DESIGNED FOR HIGH SPEED EXTRUSION OF COATED YARN USED IN THE CASUAL FURNITURE INDUSTRY. THIS MATERIAL WAS ENGINEERED TO WITHSTAND THE ABUSES OF OUTDOOR WEATHERING SUCH AS ULTRAVIOLET EXPOSURE AND ATTACK BY MOISTURE AND MILDEW. IT PROVIDES GOOD STRENGTH, ABRASION RESISTANCE AND LOW TEMPERATURE PROPERTIES. OTHER POSSIBLE APPLICATIONS INCLUDE WIRE FENCE COATING AND AUTOMOTIVE HARNESS CABLE COATING.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкая температура прочность Устойчивость к плесени Влагостойкий		
Используется	Нанесение покрытия Мебель Пряжа		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 6.35 mm)	80 to 86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	250	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>1</sup>	59.5	kN/m	ASTM D1004
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-27.0	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166 to 177	°C	

#### NOTE

1. Graves

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat