

3M™ Dyneon™ TFM™ Modified PTFE TFM 1610

Polytetrafluoroethylene

3M Advanced Materials Division

Описание материалов:

Free-flow PTFE of the 2nd generation for compression moulding

Features

Suspension polymerisate

High-flow powder guarantees easy feeding and good mould fill behaviour.

Low stretch-void-index

High surface quality, low content of pores and low permeation

Reduced deformation under load (cold flow)

Very good electrical properties

Good weldability

Typical applications

Especially suitable for automatic moulding

Static seals in industrial and mechanical engineering

Pumps

Sealing elements for fittings

Good elasticity enables special processing technologies like deep-drawing and blow-moulding

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------------|
| Характеристики | Хорошие электрические свойства |
| | Хорошая поверхность |
| | Высокий поток |
| | Свариваемый |
| | |
| Используется | Детали Насоса |
| | Уплотнения |
| | |
| Формы | Порошок |
| Метод обработки | Выдувное формование |
| | Прессформа сжатия |
| | Спекание |
| | |

| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|--|--|
| 2.16 | g/cm³ | ISO 12086 |
| 0.76 | g/cm³ | ISO 60 |
| 3.5 | % | Internal Method |
| 430 | μm | ISO 13320 |
| 30.0 | MPa | |
| 23 to 26 | °C | |
| 375 to 380 | °C | |
| | 2.16 0.76 3.5 430 30.0 23 to 26 | 2.16 g/cm³ 0.76 g/cm³ 3.5 % 430 μm 30.0 MPa 23 to 26 °C |



| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суше (Shore D) | 59 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C) | 650 | MPa | ISO 527-2 |
| Деформация под нагрузкой | | | ASTM D621 |
| 15 MPa ¹ | 4.00 | % | |
| 15 MPa ² | 10.0 | % | |
| 15 MPa ³ | 8.00 | % | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (200 µm) | 35.0 | МРа | ISO 527-3 |
| Удлинение при растяжении (Break, 200 µm) | 600 | % | ISO 527-3 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| CLTE-Поток | | | DIN 53752 |
| 30 to 100°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| 30 to 200°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
| 30 to 260°C | 1.7E-4 | cm/cm/°C | |
| Теплопроводность | 0.22 | W/m/K | DIN 52612 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+18 | ohms·cm | IEC 60093 |
| Электрическая прочность (0.200 mm) | 82 | kV/mm | ISO 12086 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | V-0 | | UL 94 |
| NOTE | | | |
| 1. | permanent | | |
| 2. | 100 hr | | |
| 3. | 24 hr | | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



