

ARMAMID® PA HC 20

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA HC 20 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.21	g/cm ³
Формовочная усадка	0.60 to 0.80	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	140	MPa
Флекторный модуль (23°C)	9500	MPa
Флекторный стресс	210	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	20	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	218	°C
Стабильность тепла-Фитиля	210	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности ¹	1.0E+2	ohms
Сопротивление громкости ²	1.1E+4	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	
2.	Dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

