

Moplen EP641P

Polypropylene Copolymer

PolyMirae

Описание материалов:

Moplen EP641P is the polypropylene block copolymer manufactured by PMC under the license of BASSELL using the Spheripol process. Moplen EP641P is a block copolymer suitable for injection molding of containers, parts of electrical appliances, crates and pails.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Блок сополимер</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Низкий уровень защиты</p> <p>Сверхвысокая прочность</p>		
Используется	<p>Компоненты прибора</p> <p>Контейнеры</p> <p>Ящики</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Товары для дома</p> <p>Ведро</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	1470	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256

-20°C, Injection Molded	49	J/m	
23°C, Injection Molded	110	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed, Injection Molded)	110	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat