

Makrolon® 8345

35% стекловолокно

Polycarbonate

Covestro - Polycarbonates

Описание материалов:

MVR (300 °C/1.2 kg) 3.0 cm³/10 min; 35 % glass fiber reinforced; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; extrusion; available in opaque colors only

Главная Информация	
UL YellowCard	E41613-233161
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 35% наполнитель по весу
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Высокая вязкость
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Доступные цвета Непрозрачный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением
Многоточечные данные	Ползучий модуль против времени (ISO 11403-1) Изохронный стресс против деформации (ISO 11403-1) Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1) Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1) Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.48	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность ¹	0.67	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/1.2 kg)	3.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 2577
Across Flow	0.30 to 0.50	%	
Flow	0.30 to 0.50	%	
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	0.20	%	

Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.10	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	175	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	9400	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			
Yield, 23°C	113	MPa	ISO 527-2/50
Break, 23°C	110	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение			
Yield, 23°C	1.9	%	ISO 527-2/50
Break, 23°C	1.8	%	ISO 527-2/5
Растяжимый ползучий модуль			ISO 899-1
1 hr	9000	MPa	
1000 hr	8500	MPa	
Флекторный модуль ² (23°C)	8600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³ (23°C)	170	MPa	ISO 178
Деформация на изгиб (23 °C) ⁴	2.5	%	ISO 178
Применение пламени от небольшой горелки-Метод К и F(2,00 мм)	K1, F1		DIN 53438-1, -3
Скорость горения-US-FMVSS(> 1,00 мм)	passed		ISO 3795
Температура зажигания вспышки	470	°C	ASTM D1929
Needle Flame Test			IEC 60695-11-5
Method F : 1.50 mm	2.0	min	
Method F : 2.00 mm	2.0	min	
Method F : 3.00 mm	2.0	min	
Method K : 1.50 mm	1.0	min	
Method K : 2.00 mm	1.0	min	
Method K : 3.00 mm	2.0	min	
Температура самовоспламенения	550	°C	ASTM D1929
Электролитическая коррозия (23 °C)	A1		IEC 60426
ISO Shortname	ISO 7391-PC,GR,(,)-05-3,GF35		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁵ (23°C, Complete Break)	8.0	kJ/m ²	ISO 7391
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C, Complete Break	45	kJ/m ²	
23°C, Complete Break	40	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность ⁶ (23°C, Complete Break)	8.0	kJ/m ²	ISO 7391

Многоосная инструментальная Энергия удара			ISO 6603-2
-30°C	5.00	J	
23°C	5.00	J	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила			ISO 6603-2
-30°C	900	N	
23°C	900	N	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	144	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	140	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	148	°C	ISO 306/B50
--	149	°C	ISO 306/B120
Ball Pressure Test (136°C)	Pass		IEC 60695-10-2
CLTE			ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	2.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	6.0E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность ⁷ (23°C)	0.24	W/m/K	ISO 8302
RTI Elec (1.50 mm)	125	°C	UL 746
RTI Imp (1.50 mm)	115	°C	UL 746
RTI Str (1.50 mm)	125	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+16	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	36	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.60		
23°C, 1 MHz	3.60		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
23°C, 100 Hz	1.0E-3		
23°C, 1 MHz	9.0E-3		
Comparative Tracking Index			IEC 60112
Solution A	175	V	
Solution B	125	V	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.50 mm	V-1		

3.00 mm	V-0		
Индекс воспламеняемости провода свечения			IEC 60695-2-12
1.50 mm	960	°C	
3.00 mm	960	°C	
Индекс кислорода ⁸	35	%	ISO 4589-2

NOTE

1. Pellets
2. 2.0 mm/min
3. 2.0 mm/min
4. 2 mm/min
5. Based on ISO 179-1eA, 3 mm
6. Based on ISO 180-A, 3 mm
7. Cross-flow
8. Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

