

## RTP 2740 S-80A Z

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

FDA Compliant Ingredients

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Moisture Content	< 0.040	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	3.45	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm)	8.96	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	40.3	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	163 to 204	°C	
Температура формы	15.6 to 37.8	°C	
NOTE			
1.	Die C, 510 mm/min		
2.	Die C, 500 mm/min		
3.	Die C, 500 mm/min		
4.	Die C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

