

Sumikon® EM-TX235

Неорганический

Ероху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® EM-TX235 type black is a heat dissipative thermoset molding compounds, Non-electrical insulative(5.5W/mk) based on epoxy (TS) polymer.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Неорганический наполнитель
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Литье из смолы Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.70	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	JIS K6911

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	14000	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	65.0	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	2.0	kJ/m ²	JIS K6911

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	3.6	W/m/K	Internal method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

