

Generic PBR, High Cis

High Cis Polybutadiene Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBR, High Cis
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney	38 to 46	MU	ASTM D1646
1,4-cis содержание	37.0 to 97.0	wt%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	11.0 to 11.2	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	16.7 to 17.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	290 to 360	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat