

SynPlast™ DOZ-E

Di (2-ethylhexyl) Azelate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Branched C8 azelate ester with antioxidant

Главная Информация			
Используется	Кабельная оболочка Электроприборы Применение проводов и кабелей Шайба Детали бытовой техники		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Композитный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.910 - 0.916	g/cm ³	ASTM D4052
Молекулярный вес ²	413		
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Кислотная ценность-Максимум	0.35	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clean, clean		ASTM D2090
Цвет ³	500		ASTM D1209
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	17.0	cSt	ASTM D445
40°C	10.3	cSt	ASTM D445
100°C	2.90	cSt	ASTM D445
Содержание эфира-Минимальное значение	99	%	ASTM D3465
Точка литья	-78	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4460		

Дополнительная информация	
□□ 0.10-0.15 wt% 1,1,3-Tris (2-□□-4-□□-5-t-□□ □□)□□□□□□	

NOTE	
1.	25/25°C
2.	Theoretical value
3.	Pt-Co grade, maximum

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

