

Dryflex® 422351S

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

ELASTO

Описание материалов:

The 400S series is a good alternative for indoor applications and disposable articles that do not have high requirements for ageing and heat resistance. The raw materials are specially selected for a fast and stable manufacturing process. The 400S series covers grades from 50 Shore A to 50 Shore D in natural and black colours but they can easily be coloured in any shade.

| Главная Информация | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Bondability | | |
| | Хорошая химическая стойкость | | |
| | Хорошая устойчивость к погоде | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.04 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка | 0.80 to 2.0 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 35 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| -- | 9.00 | MPa | |
| 100% Strain | 7.00 | MPa | |
| 300% Strain | 8.00 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 400 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 67.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Service Temperature | -50 to 75 | °C | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 170 to 210 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

