

EVICOM™ GH1/119

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

EVICOM™ GH1/119 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe for extrusion.

Important attributes of EVICOM™ GH1/119 are:

Good Aesthetics

Good Flexibility

Heat Resistant

Typical application of EVICOM™ GH1/119: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая поверхность Высокая термостойкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Применение проводов и кабелей Кожух провода		
Рейтинг агентства	BS 7655 раздел 4,2: 2000. Типы 5 и 4. Раздел 3,1: 1997. Тип T13 CSA неуказанный рейтинг UL неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	92		BS 2782 365B
BS Softness	18		BS 2782 365A
Холодный изгиб	-30	°C	BS 2782 151A
Холодная гибкость	-13	°C	BS 2782 150B
Heat Stability (200°C)	6.7	hr	BS EN 60811-3-3.2
Сопrotивление изоляции постоянн-K-value (23°C)	920	Mohms·km	
Потеря массы-14 дней (115°C)	0.600	mg/cm ²	BS EN 60811-3-3.2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	18.2	MPa	BS EN 60811-1-1.1

Растяжимое напряжение (Break)	250	%	BS EN 60811-1-1.1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (135°C, 336 hr)	6.0	%	BS EN 60811-1-1.2
Изменение растяжения при разрыве воздуха (135°C, 336 hr)	20	%	BS EN 60811-1-1.2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	2.5E+14	ohms-cm	BS 2782 230A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

