

Gallonprene® GP310-6503

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene®GP310-6503 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in Africa and the Middle East, Latin America or Asia Pacific. Gallonprene®GP310-6503 application areas include electrical/electronic applications, electrical appliances, engineering/industrial accessories and industrial applications.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Halogen-free

Главная Информация	
Характеристики	Высокая эластичность Без галогенов
Используется	Формовочная форма для облицовки Электроприборы Промышленное применение Мобильный телефон
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Белый Шероховатая отделка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	6.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	550	%	ASTM D412

Инструкции по впрыску

Overmolding Parameters:Rear Temperature: 170 to 190°CCenter Temperature: 180 to 200°CFront Temperature: 190 to 210°C
Melt Temperature: 160 to 180°C
Mold Temperature: 30 to 60°C
Processing Temperature Limit: 230°C
Injection Pressure: High
Injection Speed: High
Back Pressure: 20 to 50%
Drying Temperature: 80°C
Drying Time: 4 hr

NOTE	
1.	500 mm/min

2.

500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

