

## KMI KM 757ABS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

KMI Group, Inc.

### Описание материалов:

KM 757ABS is a general purpose ABS Resin.

Product Characteristics:

High Gloss

Medium Impact

High Rigidity

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Подсветка Универсальный Средняя ударопрочность		
Используется	Универсальный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
200°C/5.0 kg	1.6	g/10 min	ASTM D1238
220°C/10.0 kg	22	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.40 - 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	116		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 3.18 mm)	45.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup> (3.18 mm)	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup> (3.18 mm)	80.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	210	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.18mm	85.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed, 3.18mm	95.0	°C	ASTM D648

Викат Температура размягчения	105	°C	ASTM D1525
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	НВ		UL 94

#### NOTE

1. Type 1
2. Type 1
3. Type 1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

