

Adell PP RQ-14

20% слюды

Polypropylene Copolymer

Adell Plastics, Inc.

Описание материалов:

Adell PP RQ-14 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material filled with 20% mica. It is available in North America.

Important attributes of Adell PP RQ-14 are:

Flame Rated

Copolymer

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Слюда, 20% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Сополимер | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.03 to 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.60 to 1.0 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | | | ASTM D785 |
| M-Scale | 60 | | |
| R-Scale | 85 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 31.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 5.0 to 9.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1720 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 44.8 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm) | 320 | J/m | ASTM D256 |
| Gardner Impact | 1.69 | J | ASTM D3029 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 124 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 71.1 | °C | |
| Температура плавления | 149 to 171 | °C | ASTM D789 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | HB | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

