

TECHNOGRAN® PEHDI SUV

High Density Polyethylene

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

TECHNOGRAN® PEHDI SUV is a High Density Polyethylene material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of TECHNOGRAN® PEHDI SUV are:

Good UV Resistance

UV Stabilized

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900 to 0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5 to 6.5	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	750 to 1350	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	16.0 to 26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	700 to 760	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	9.00 to 19.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.8 to 9.8	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

