

WELLAMID Nylon 6000/58 GV 15 HWUVCP

15% стекловолокно

Polyamide 6

CP-Polymer-Technik GmbH & Co. KG

Описание материалов:

WELLAMID Nylon 6000/58 GV 15 HWUVCP is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 15% glass fiber. It is available in Europe.

Important attributes of WELLAMID Nylon 6000/58 GV 15 HWUVCP are:

Flame Rated

Good UV Resistance

Heat Stabilizer

Impact Modified

Impact Resistant

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
	Модификатор удара			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
	Стабилизация тепла			
	Модификация удара			
	Ударопрочность при низкой температуре			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow : 4.00 mm	0.80	--	%	
Flow : 4.00 mm	0.30	--	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	2.0 to 2.5	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5400	3100	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	100	60.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	18	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль	4800	--	MPa	DIN 52457
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	22	42	kJ/m ²	ISO 179

Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179
-40°C	60	--	kJ/m ²	
23°C	70	95	kJ/m ²	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	200	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	170	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения				
	200	--	°C	ISO 306/B50
Температура плавления				
	215	--	°C	
CLTE-Поток (23 to 80°C)				
	3.0E-5	--	cm/cm/°C	DIN 53752
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности				
	1.0E+12	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости				
	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				
	40	35	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (1 MHz)				
	4.00	7.00		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)				
	0.025	0.20		IEC 60250
Comparative Tracking Index				
	550	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.60 mm	HB	--		
3.20 mm	HB	--		
Инъекция	Сухой	Единица измерения		
Температура обработки (расплава)				
	250 to 280		°C	
Температура формы				
	60.0 to 90.0		°C	
Скорость впрыска				
	Moderate-Fast			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

