

Manner Flexible PVC X3570

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free tubing and profile extrusion compound with improved low temperature properties. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Низкая термостойкость
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
0.762 mm	16.2	MPa	
100% Strain,0.762 mm	5.03	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	390	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-54.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

